

epoxy-det
01/19 214



EPOXY-DET

Reiniger für Epoxidfugen.

**Fugenfüller und
Versiegelungen**

TECHNOKOLLA®



epoxy-det



AUSSEHEN

Flüssigkeit mit gelber Farbe

HALTBARKEIT

24 Monate bei Temperaturen zwischen 5 und 30°C



EINSATZBEREICHE

- Zur Entfernung von Keramikfliesen und Feinsteinzeug leichter oder auch größerer Rückstände von Epoxidfugen vom Typ: EPOSTUK, SKYCOLORS und SKYCOLORS EVOLUTION.
- Reinigt und entfettet im verdünnten Zustand stark verschmutzte Bodenbeläge aus Feinsteinzeug und Keramik.
- Im Verhältnis 1:5 mit Wasser verdünnt verleiht es der mit SKYCOLORS EVOLUTION ausgeführten Verfugung mehr Leuchtkraft.

BESCHAFFENHEIT DES PRODUKTS

Produkt auf Wasserbasis. Es enthält: EDTA und Salze weniger als 5%, Seife gleich oder über 5%, aber weniger als 15%. Weitere Bestandteile: Duftstoffe.

GEBRAUCH

Das Produkt kann je nach Einsatz pur oder mit Wasser verdünnt benutzt werden.

Entfernung größerer Rückstände von Epoxidfuge:

Das unverdünnte Produkt auf die zu reinigende Stelle gießen, 15-20 Minuten einwirken lassen, mit Scheuerfilz abreiben und klarspülen. Wenn erforderlich, zuerst einen Metallspachtel benutzen, um die Fugenmasse von der Fliese zu entfernen, und anschließend Scheuerfilz.

Entfernung von Grauschleier von Epoxidfuge oder als Wachsentsferner:

1:5 verdünnen, auftragen und ein paar Minuten einwirken lassen. Mit Filz, Besen oder Einscheibenreinigungsmaschine arbeiten. Mit Flüssigkeitssauger oder Lappen aufnehmen und gründlich klarspülen.

Zum Entfernen von Flecken auf Feinsteinzeug:

Das unverdünnte Produkt auf den Flecken oder die ganze Fliese schütten. 15-20 Minuten einwirken lassen, mit Scheuerfilz abreiben und klarspülen.



Fugenfüller und Versiegelungen

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Die Benutzung von EPOXY-DET auf Epoxidfugen sollte nicht früher als 48 Stunden nach dem Verfugen erfolgen, 24 Stunden bei Umgebungstemperaturen $\geq 20^{\circ}\text{C}$
- Nicht auf Marmor und poliertem Naturstein verwenden
- Nicht auf Holz benutzen
- Nicht auf Wannen aus Methacrylat benutzen
- Vor der Benutzung von EPOXY-DET immer mit einem Test sicherstellen, dass zu zu reinigen Oberfläche nicht beschädigt wird

TECHNISCHE DATEN	WERT
Aussehen	Flüssig
Farbe	Strohgelb
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)	~ 1,0
pH	~ 11,0

Technokolla empfiehlt, Einsicht in das Dokument „**Nähere Informationen**“ zu nehmen, das den Inhalt dieses Merkblatts integriert und vervollständigt. Das Dokument kann im PDF-Format von der Website www.technokolla.com herunter geladen werden.

Die Technik und Anwendung betreffenden Ratschläge, die in den technischen Merkblättern stehen oder mündlich und schriftlich durch unser Personal als Kundendienst erteilt werden, sind das Resultat unserer aktuellen und besten Erfahrungen. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Bedingungen der Baustelle und die Ausführung der Arbeiten nehmen können, sind diese Informationen unverbindlich und daher gegenüber Dritten weder rechtlich noch auf eine andere Weise als verpflichtend zu betrachten. Diese Informationen stellen den Endbenutzer nicht von seiner Verantwortung frei, unsere Produkte zu testen, um ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatz sicherzustellen. Wir empfehlen daher dem Kunden/Benutzer, die Technokolla-Produkte vor dem Einsatz zu erproben, um sicher zu sein, dass sie für den jeweiligen Zweck geeignet sind. Der Endbenutzer muss außerdem prüfen, ob dieses technische Merkblatt noch dem letzten Stand entspricht oder ob es schon durch eine neuere Ausgabe ersetzt worden ist. Vor der Benutzung unserer Produkte sollten Sie daher stets die neueste Version des technischen Merkblatts von unseren Internetseiten www.technokolla.com herunterladen.



Sika Italia S.p.A.

Rechts- und Verwaltungssitz: Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Niederlassung Sassuolo (MO): Via Radici in Piano 558, PLZ 41049
Tel.: +39 0536 809711 Fax: +39 0536 809729 www.technokolla.com