

techno-xl

09/13 129



TECHNO-XL

Adesivo a spessore in polvere per la posa di cotto e piastrelle ceramiche di grande formato o trafilate.

collanti e adesivi

TECHNOKOLLA®





24,5±1% grigio
25,5±1% bianco

5-35°C

20 min

8-15 mm

6 h

15 mm

techno-xl



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Monocomponente

Ingelivo

Spessori fino a 15 mm

Ottima lavorabilità

Scivolamento nullo

ASPETTO

Polvere bianca o grigia

CONSERVAZIONE

12 mesi in luogo asciutto

CAMPI D'IMPIEGO

- Posa in esterno e in interno, a parete e a pavimento di piastrelle ceramiche di medi e grandi formati come: cotto, bicotture, monocotture, klinker e grès porcellanato di piccolo formato.
- Incollaggio a punti di materiali isolanti tipo: polistirolo espanso, lana di roccia o di vetro, pannelli in fibra di legno pressata.
- Per ulteriori applicazioni vedere "avvertenze e raccomandazioni" uso con lattice.

SUPPORTI

Intonaci cementizi, malte bastarde, intonaci a base gesso¹, massetti in anidrite¹, massetti cementizi, calcestruzzo.

¹ previa applicazione di PRIMER-T

NATURA DEL PRODOTTO

TECHNO-XL è costituito principalmente da cementi ad alta resistenza, cariche minerali silicio/quarzose selezionate, e da additivi specifici.

Per ulteriori informazioni richiedere la scheda di sicurezza all'ufficio tecnico o scaricarla dal sito www.technokolla.com.

OPERAZIONI PRELIMINARI DI POSA

Nel caso di piccoli avvallamenti localizzati o di nidi di ghiaia nel caso di calcestruzzi è possibile fare una rasatura (max 5 mm di spessore) con TECHNO-XL 24 h prima della posa. Per spessori superiori usare i rasanti RASO, GAP o GAP-R prima della posa.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

TECHNO-XL grigio si impasta con circa 6,25 lt di acqua pulita (24,5±1%), TECHNO-XL bianco si impasta con circa 6,5 lt di acqua pulita (25,5±1%).

Mescolare sino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi; si consiglia di usare un trapano a bassa velocità (c.a 500 giri/min) poiché una velocità molto elevata ne riduce le caratteristiche meccaniche. Dopo un'attesa di 5-10 minuti rigirare brevemente il prodotto e cominciare la posa. Il prodotto così ottenuto si presenta come una pasta cremosa facilmente spatolabile ma con ottima tixotropia.

collanti e adesivi



ACCESSORI CONSIGLIATI



437145

Mescolatore 1200



437181

437183



437204

Martello di gomma bianca



437189

Spatola 28x12 cm
dente quadro 8 mm INOX



437200

Spatola 28x12 cm
dente quadro 10 mm INOX



437201

Spatola 28x12 cm
dente tondo Ø 15 mm INOX

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Con formati uguali o superiori a 900 cm² è consigliabile posare sempre in doppia spalmatura.

Non applicare:

- su calcestruzzo elicotterato o prefabbricato, cartongesso, vecchi pavimenti in ceramica, legno, pavimenti vinilici, metallo
- su linea RASOLASTIK e RASOGUM
- per pose in facciata
- a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C
- con spessori superiori a 15 mm
- grès porcellanato di grande formato

Usare TECHNO-XL con TC-LAX (circa 6,75 lt per sacco da 25 kg) classe C2 T S1 nei seguenti casi:

- posa su vecchi pavimenti, anche in esterno
- posa di grès porcellanato di grande formato
- calcestruzzo elicotterato
- posa in facciata
- posa di pietre naturali e marmi, purchè non sensibili all'acqua o soggette alla macchiatura
- posa in ambienti industriali
- su massetti riscaldanti ad acqua o elettrici
- posa in piscina

Usare TECHNO-XL con TC-LASTIC (circa 7 lt per sacco da 25 kg) classe C2 T S2 nei seguenti casi:

- posa di grès porcellanato di grande formato in interno e in esterno
- posa in facciata
- posa di pietre naturali e marmi, purchè non sensibili all'acqua o soggette alla macchiatura
- posa su linea RASOLASTIK o RASOGUM.
- su massetti riscaldanti ad acqua o elettrici
- posa in piscina

CONSUMO

Spatola	8x8 mm	10x10 mm	Ø15 mm
Techno-xl	4 Kg/m ²	5 Kg/m ²	7 Kg/m ²

I consumi si riferiscono al solo uso della spatola e a sottofondi planari.

techno-xl

DATI TECNICI	VALORE	REQUISITO	NORMA
Tempo di maturazione	10 min		
Tempo utile d'impiego	*6 h		
Tempo aperto	*20 min	°20 min	EN 1346
Tempo di aggiustabilità	*Circa 45 min		
Tempo di pedonabilità	*Dopo 24-36 h		
Attesa per sigillatura a pavimento	*Dopo 24-36 h		
Attesa per sigillatura a rivestimento	*Dopo 4-6 h		
Tempo di messa in esercizio	*Dopo 14 gg		
Scivolamento su parete verticale	≤ 0,5 mm	°≤ 0,5 mm	EN 1308
	GRIGIO	BIANCO	
Adesione iniziale a trazione	1,3 N/mm ²	1,0 N/mm ² °≥ 0,5 N/mm ²	EN 1348
Adesione a trazione dopo azione del calore	0,5 N/mm ²	0,5 N/mm ² °≥ 0,5 N/mm ²	EN 1348
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	1,4 N/mm ²	1,0 N/mm ² °≥ 0,5 N/mm ²	EN 1348
Adesione dopo cicli gelo/disgelo	0,9 N/mm ²	1,1 N/mm ² °≥ 0,5 N/mm ²	EN 1348

° secondo le norme "EN 12004".

* questi tempi sono riferiti ad una temperatura di 23°C-50% U.R. Sono più corti a temperature più elevate e più lunghi a temperature più basse.

VOCE CAPITOLATO

I pavimenti ed i rivestimenti in ceramica dovranno essere posati con un collante in polvere a base cementizia di classe "C1T secondo la normativa EN 12004" tipo TECHNO-XL della TECHNOKOLLA che permetta uno spessore sino a 15 mm su sottofondi cementizi.

Technokolla raccomanda di prendere visione del documento "note informative" che integra e completa i contenuti di questa scheda. Il documento è scaricabile dal sito www.technokolla.it in formato pdf.

I consigli tecnico-applicativi presenti nelle schede tecniche o riportati verbalmente o per scritto dal nostro personale come assistenza al cliente sono frutto delle nostre attuali e migliori esperienze. Non potendo però intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull'esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l'utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro idoneità per l'uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Technokolla affinché possa essere accertata la loro idoneità. L'utilizzatore finale è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Per tanto, prima dell'impiego dei nostri prodotti, consigliamo di scaricare dal nostro sito www.technokolla.it la versione più aggiornata della scheda tecnica.



Sika Italia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Stabilimento di Sassuolo (MO): Via Radici in Piano 558, CAP 41049

Tel: +39 0536 809711 Fax: +39 0536 809729 www.technokolla.it