

**technos**  
12/13 124



**TECHNOS**

Adesivo in polvere bianchissima  
per la posa di piastrelle di ceramica.

**collanti e adesivi**

**TECHNOKOLLA®**





31±1%



5-35°C



20 min



6-10 mm



6 h



6 mm

# technos



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Monocomponente  
Scivolamento nullo  
Ottima lavorabilità

## ASPETTO

Polvere bianchissima

## CONSERVAZIONE

12 mesi in luogo asciutto

## CAMPI D'IMPIEGO

- Posa in interno, a parete e a pavimento di piastrelle di piccolo formato assorbenti come: cotto, bicotture, monocotture.

## SUPPORTI

Intonaci cementizi, malte bastarde, intonaci a base gesso<sup>1</sup>, massetti in anidrite<sup>1</sup>, massetti cementizi, calcestruzzo.

<sup>1</sup> previa applicazione di PRIMER-T


## NATURA DEL PRODOTTO

TECHNOS è costituito principalmente da cementi ad alta resistenza, cariche minerali silicio/quarzose selezionate, e da additivi specifici.

Per ulteriori informazioni richiedere la scheda di sicurezza all'ufficio tecnico o scaricarla dal sito [www.technokolla.it](http://www.technokolla.it).

## OPERAZIONI PRELIMINARI DI POSA

Nel caso di piccoli avvallamenti localizzati o di nidi di ghiaia nel caso di calcestruzzi è possibile fare una rasatura (max 3 mm di spessore) con TECHNOS 24h prima della posa. Per spessori superiori usare i rasanti RASO, GAP o GAP-R prima della posa.



## ACCESSORI CONSIGLIATI



**437145**

Mescolatore 1200



**437181**

**437183**



**437204**

Martello di gomma bianca



**437189**

Spatola 8x8 mm



**437200**

Spatola 10x10 mm

## PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

TECHNOS si impasta con 7,9 lt circa di acqua pulita per sacco (31±1%) sino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi; si consiglia di usare un trapano a bassa velocità (c.a 500 giri/min) poiché una velocità molto elevata ne riduce le caratteristiche meccaniche. Dopo un'attesa di 3 minuti rigirare brevemente il prodotto e cominciare la posa. Il prodotto così ottenuto si presenta come una pasta cremosa facilmente spatolabile ma con ottima tixotropia.

## AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

### Non applicare:

- su calcestruzzo, cartongesso, vecchi pavimenti in ceramica, legno, pavimenti vinilici, metallo
- grandi formati
- in esterno
- a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C
- con spessori superiori a 6 mm
- su RASOLASTIK o RASOGUM

## CONSUMO

Spatola	6x6 mm	8x8 mm	10x10 mm
Technos	3 Kg/m <sup>2</sup>	4 Kg/m <sup>2</sup>	5 Kg/m <sup>2</sup>

I consumi si riferiscono al solo uso della spatola e a sottofondi planari.

DATI TECNICI	VALORE	REQUISITO	NORMA
Tempo di maturazione	10 min		
Tempo utile d'impiego	*6 h		
Tempo aperto	*20 min	°20 min	EN 1346
Tempo di aggiustabilità	*Circa 45 min		
Tempo di pedonabilità	*Dopo 24-36 h		
Attesa per sigillatura a pavimento	*Dopo 24-36 h		
Attesa per sigillatura a rivestimento	*Dopo 4-6 h		
Tempo di messa in esercizio	*Dopo 14 gg		
Scivolamento su parete verticale	≤ 0,5 mm	°≤ 0,5 mm	EN 1308
Adesione iniziale a trazione	1,2 N/mm <sup>2</sup>	°≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	0,5 N/mm <sup>2</sup>	°≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348

° secondo le norme "EN 12004"

\* questi tempi sono riferiti ad una temperatura di 23°C-50% U.R. Sono più corti a temperature più elevate e più lunghi a temperature più basse

## VOCE CAPITOLATO

I pavimenti ed i rivestimenti in ceramica dovranno essere posati con un collante in polvere a base cementizia di classe "C1T secondo la normativa EN 12004" tipo TECHNOS della TECHNOKOLLA che permetta uno spessore sino a 6 mm su sottofondi cementizi.

**Technokolla** raccomanda di prendere visione del documento "**note informative**" che integra e completa i contenuti di questa scheda. Il documento è scaricabile dal sito [www.technokolla.it](http://www.technokolla.it) in formato pdf.

I consigli tecnico-applicativi presenti nelle schede tecniche o riportati verbalmente o per scritto dal nostro personale come assistenza al cliente sono frutto delle nostre attuali e migliori esperienze. Non potendo però intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull'esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l'utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro idoneità per l'uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Technokolla affinché possa essere accertata la loro idoneità. L'utilizzatore finale è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Per tanto, prima dell'impiego dei nostri prodotti, consigliamo di scaricare dal nostro sito [www.technokolla.it](http://www.technokolla.it) la versione più aggiornata della scheda tecnica.



## Sika Italia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Stabilimento di Sassuolo (MO): Via Radici in Piano 558, CAP 41049

Tel: +39 0536 809711 Fax: +39 0536 809729 [www.technokolla.it](http://www.technokolla.it)