

**det-acido**  
01/19 105



### DET-ACIDO

Reiniger auf der Basis gepufferter Säure.

**Verlegeuntergründe**

**TECHNOKOLLA**



# det-acido



## AUSSEHEN

Klare Flüssigkeit

## HALTBARKEIT

12 Monate in trockener Umgebung, vor Hitze und Frost geschützt

## EINSATZBEREICHE

- DET-ACIDO wird benutzt, um alle Spuren von Zement oder von Produkten auf Zementbasis wie Kleber oder Fugenfüller von den Fliesen zu entfernen. Wird auch benutzt, um Kalk- oder Salzausblühungen zu entfernen, die auf der Oberfläche einer Zementfuge oder auf Cotto erscheinen können, insbesondere beim traditionellem Verlegeverfahren.



## BESCHAFFENHEIT DES PRODUKTS

DET-ACIDO besteht aus gepufferter Säure und Tensiden.

Fordern Sie für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt beim technischen Büro an oder laden es von der Website [www.technikolla.com](http://www.technikolla.com) herunter.

## AUFTRAGUNG

DET-ACIDO ist gleichmäßig auf die zu reinigende Oberfläche aufzutragen und nicht länger als 1-2 min einwirken zu lassen. Während dieser Zeit mit einer harten Bürste oder einem normalen Haushaltsschrubber reinigen. Das Produkt anschließend mit reichlich viel Wasser abspülen. Gepufferte Säure besagt, dass die Säure im Gegensatz zu sehr aggressiven Säuren (siehe Salzsäure, Fluorwasserstoff, Phosphorsäure etc.) gegenüber Substanzen nicht durch die Entwicklung giftiger und sehr schädlicher Dämpfe reagiert.

Beim Umgang mit DET-ACIDO muss man auf jeden Fall immer Handschuhe und Schutzbrille tragen und den Kontakt des Produkts mit der Haut vermeiden. Bei Hautkontakt sofort unter fließendem Wasser abspülen.

Die mit DET-ACIDO benutzten Werkzeuge lassen sich einfach mit Wasser reinigen.

## VERBRAUCH

~ 100-200 g/m<sup>2</sup> je nach der Porosität des Untergrunds



## HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Nicht auftragen auf: Metall, Naturstein, Marmor oder Holz
- Sehr poröse Flächen wie Cotto müssen vor dem Waschen gut angefeuchtet werden
- Nicht auf saugfähige Flächen auftragen
- Das Produkt nie in Gebinde ohne Etikett umfüllen

TECHNISCHE DATEN FLÜSSIGKEIT/PULVER	WERT
Aussehen	Flüssig
Farbe	Durchsichtig
Spezifisches Gewicht (g/cm <sup>3</sup> )	~ 1,02
pH	~ 1,0
Wartezeit für das erste Abspülen	5 min

**Technokolla** empfiehlt, Einsicht in das Dokument „Nähere Informationen“ zu nehmen, das den Inhalt dieses Merkblatts integriert und vervollständigt. Das Dokument kann im PDF-Format von der Website [www.technokolla.com](http://www.technokolla.com) herunter geladen werden.

Die Technik und Anwendung betreffenden Ratschläge, die in den technischen Merkblättern stehen oder mündlich und schriftlich durch unser Personal als Kundendienst erteilt werden, sind das Resultat unserer aktuellen und besten Erfahrungen. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Bedingungen der Baustelle und die Ausführung der Arbeiten nehmen können, sind diese Informationen unverbindlich und daher gegenüber Dritten weder rechtlich noch auf eine andere Weise als verpflichtend zu betrachten. Diese Informationen stellen den Endbenutzer nicht von seiner Verantwortung frei, unsere Produkte zu testen, um ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatz sicherzustellen. Wir empfehlen daher dem Kunden/Benutzer, die Technokolla-Produkte vor dem Einsatz zu erproben, um sicher zu sein, dass sie für den jeweiligen Zweck geeignet sind. Der Endbenutzer muss außerdem prüfen, ob dieses technische Merkblatt noch dem letzten Stand entspricht oder ob es schon durch eine neuere Ausgabe ersetzt worden ist. Vor der Benutzung unserer Produkte sollten Sie daher stets die neueste Version des technischen Merkblatts von unseren Internetseiten [www.technokolla.com](http://www.technokolla.com) herunterladen.



### Sika Italia S.p.A.

Rechts- und Verwaltungssitz: Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Niederlassung Sassuolo (MO): Via Radici in Piano 558, PLZ 41049

Tel.: +39 0536 809711 Fax: +39 0536 809729 [www.technokolla.com](http://www.technokolla.com)