

# technofast

04/22 256



## TECHNOFAST

Adesivo in polvere monocomponente a base cementizia, rapido, con possibilità di spessori sino a 10 mm, particolarmente indicato per la posa di piastrelle ceramiche di piccolo e medio formato e pietre naturali. Posa in facciata, su massetti riscaldanti e in piscina.

**collanti e adesivi**

**TECHNOKOLLA®**





28±1%



5-35°C



20 min



6-10 mm



30 min



10 mm



# technofast



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- A presa rapida
- Scivolamento verticale nullo
- Ottima applicabilità e cremosità
- Resistente al gelo
- Applicabile in spessori fino a 10 mm

## ASPETTO

Polvere bianca

## CONSERVAZIONE

6 mesi dalla data di produzione. Il prodotto deve essere stoccato in contenitori originali, non aperti e non danneggiati in condizioni asciutte a temperatura compresa tra i +5°C e i +35°C. Fare riferimento sempre all'imballaggio.

## CAMPI D'IMPIEGO

- Posa in esterno, in interno, a parete e a pavimento di piastrelle ceramiche (monocottura, bicottura, grès porcellanato, klinker e cotto) di piccolo e medio formato.
- Indicato per pose che richiedono elevate prestazioni in tempi rapidi come: la posa in ambienti industriali, in piscina o in facciata.
- Indicato per la posa in facciata, balconi, piscine
- Posa in sovrapposizione su vecchie ceramiche
- Idoneo per la posa di mosaico (ceramico e vetroso)
- Posa di pietre naturali e marmi, purché non sensibili all'acqua.
- Posa su massetti riscaldanti ad acqua o elettrici.

## SUPPORTI

Intonaci cementizi, malte bastarde, intonaci a base gesso<sup>1</sup>, massetti in anidrite<sup>1</sup>, massetti cementizi, calcestruzzo, calcestruzzo elicoterato, vecchi pavimenti di ceramica<sup>2</sup>, rivestimenti resilienti ben aderenti (eccetto quelli in poliolefina), cartongesso<sup>1</sup>, RASOGUM + o prodotti della linea RASOLASTIK.

<sup>1</sup> previa applicazione di PRIMER-T PLUS

<sup>2</sup> previa applicazione di PRIMER-101 PLUS

## NATURA DEL PRODOTTO

TECHNOFAST è costituito principalmente da cemento Portland, aggregati selezionati, additivi speciali, polimero redispersibile. Per ulteriori informazioni richiedere la scheda di sicurezza all'ufficio tecnico o scaricarla dal sito [www.technokolla.it](http://www.technokolla.it).

## OPERAZIONI PRELIMINARI DI POSA

I supporti devono essere di caratteristiche conformi alla normativa vigente, in particolare deve essere perfettamente planare, solido, dimensionalmente stabile, privo di parti facilmente asportabili, non deformabile, stagionato, esen-

## collanti e adesivi



## ACCESSORI CONSIGLIATI



Mescolatore



Martello di gomma bianca



Spatola 28x12 cm  
dente quadro 10 mm INOX

te da contaminanti come sporco, olio, grasso, disarmante, lattime, efflorescenze, vecchi rivestimenti e altri trattamenti della superficie. I supporti cementizi non devono essere soggetti a ritiri successivi alla posa del prodotto, pertanto devono essere correttamente stagionati. Rispettare quanto previsto dalla normativa vigente. A seconda delle condizioni del substrato e dei contaminanti da rimuovere dalla superficie, eseguire adeguate tecniche di preparazione, come il lavaggio ad alta pressione, abrasione meccanica o sabbatura a secco, per rimuovere ogni traccia di materiali che potrebbero ridurre l'adesione del prodotto al substrato. Le fessure nei substrati devono essere identificate e sigillate in modo appropriato, ad es. con resina epossidica REPAIR. Su supporti non assorbenti o con assorbenza limitata, come esistenti piastrelle in ceramica, ecc., verificare che siano saldamente adese e stabili, quindi utilizzare prodotti di sgrassatura / disincrostazione adeguati e pulire completamente la superficie ad es. DET BASICO e DET ACIDO. Per applicazioni in climi caldi e substrati assorbenti, inumidire adeguatamente la superficie prima della posa. Evitare la formazione di velo d'acqua sulla superficie che in ogni caso non deve essere umida al tatto e scura. Il supporto deve essere saturo ma con superficie asciutta. In caso di applicazione in ambienti umidi o su superfici soggette a frequente bagnatura, applicare idoneo prodotto impermeabilizzante della gamma TECHNOKOLLA® prima della posa delle piastrelle. I supporti cementizi non devono essere soggetti a ritiri successivi alla posa del prodotto, pertanto devono essere correttamente stagionati. Nel caso di piccoli avvallamenti localizzati o di nidi di ghiaia nel caso di calcestruzzi è possibile fare una rasatura (max 5 mm di spessore) con TECHNOFAST 24h prima della posa. Per spessori superiori usare i rasanti RASO, GAP o GAP-R prima della posa.

### PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

TECHNOFAST si impasta con circa 7,0 lt di acqua pulita (28±1%). Mescolare sino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi; si consiglia di usare un trapano a bassa velocità (c.a. 500 giri min.) poiché una velocità molto elevata ne riduce le caratteristiche meccaniche. Dopo un'attesa di circa 5 minuti rigirate brevemente il prodotto e cominciare la posa. Il prodotto così ottenuto si presenta come una pasta cremosa facilmente spatolabile ma con ottima tixotropia.

### APPLICAZIONE

Applicare con spatola dentata. Applicare una quantità di prodotto sufficiente per assicurare la completa "bagnatura" del retro delle piastrelle. La posa si effettua su collante fresco, esercitando un'adeguata pressione per assicurare il contatto con l'adesivo e quindi il perfetto incollaggio. Nel caso in cui si sia formata una pellicola superficiale, è necessario rimuovere lo strato di adesivo e sostituirlo con del materiale fresco. Non bagnare l'adesivo applicato, in quanto l'aggiunta di acqua compromette l'adesione. Evitare l'applicazione alla luce solare diretta e / o in caso di forte vento / corrente d'aria.

### AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Con formati uguali o superiori a 900 cm<sup>2</sup> è consigliabile posare sempre in doppia spalmatura. I supporti in gesso devono avere un contenuto di umidità massimo dello 0,5%. Proteggere il prodotto appena applicato da condizioni di gelo, pioggia e qualsiasi altra influenza ambientale. Applicare un'area di prova prima di eseguire qualsiasi lavoro con piastrelle in pietra naturale.

#### Non applicare su:

- metallo
- vecchie piastrelle in esterno

#### Non applicare:

- temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C
- con spessori superiori a 10 mm

# technofast

CONSUMO			
Spatola	6x6 mm	8x8 mm	10x10 mm
Technofast	~ 3 kg/m <sup>2</sup>	~ 4 kg/m <sup>2</sup>	~ 5 kg/m <sup>2</sup>

I consumi si riferiscono al solo uso della spatola e a sottofondi planari.

DATI TECNICI	VALORE	REQUISITO	NORMA
Tempo di maturazione	3 minuti		
Tempo aperto	*20 minuti	°10 minuti	EN 1346
Tempo di pedonalità	*Dopo 4-6 ore		
Attesa per sigillatura a pavimento	*Dopo 4-6 ore		
Attesa per sigillatura a rivestimento	*Dopo 4-6 ore		
Tempo di messa in esercizio	*Dopo 48 ore		
Scivolamento su parete verticale	*≤ 0,5mm	°≤ 0,5mm	EN 1308
Adesione iniziale anticipata	~0,7	°≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348
Adesione iniziale a trazione	~2,0 N/mm <sup>2</sup>	°≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348
Adesione a trazione dopo azione del calore	~1,5 N/mm <sup>2</sup>	°≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	~1,2 N/mm <sup>2</sup>	°≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348
Adesione dopo cicli di gelo e disgelo	~1,4 N/mm <sup>2</sup>	°≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348

° secondo le norme "EN 12004"

\* questi tempi sono riferiti ad una temperatura di 23°C-50% U.R. Sono più corti a temperature più elevate e più lunghi a temperature più basse

EMICODE	
Classe emissione	r.p. n° Eurofins
EC1 Plus	392-2021-00229501_GA

FRENCH VOC LABEL	
Classe emissione	r.p. n° Eurofins
Classe A+	392-2021-00229501_EA

## VOCE CAPITOLATO

I pavimenti ed i rivestimenti in ceramica dovranno essere posati con un collante rapido in polvere a base cementizia certificato di classe "C2 FT secondo la normativa EN 12004" tipo TECHNOFAST di TECHNOKOLLA che permetta uno spessore sino a 10 mm su sottofondi cementizi.

**Technokolla** raccomanda di prendere visione del documento "**note informative**" che integra e completa i contenuti di questa scheda. Il documento è scaricabile dal sito [www.technokolla.it](http://www.technokolla.it) in formato pdf.

I consigli tecnico-applicativi presenti nelle schede tecniche o riportati verbalmente o per scritto dal nostro personale come assistenza al cliente sono frutto delle nostre attuali e migliori esperienze. Non potendo però intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull'esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l'utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro idoneità per l'uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Technokolla affinché possa essere accertata la loro idoneità. L'utilizzatore finale è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Per tanto, prima dell'impiego dei nostri prodotti, consigliamo di scaricare dal nostro sito [www.technokolla.com](http://www.technokolla.com) la versione più aggiornata della scheda tecnica.



## Sika Italia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Stabilimento di Sassuolo (MO): Via Radici in Piano 558, CAP 41049

Tel: +39 0536 809711 Fax: +39 0536 809729 [www.technokolla.it](http://www.technokolla.it)