

technorap

04/21 122



TECHNORAP

Adesivo a presa rapida, ad elevato contenuto polimerico, in polvere, per la posa di piastrelle di ceramica.

Indicato per grès porcellanato, in sovrapposizione e su massetti riscaldanti.

collanti e adesivi

TECHNOKOLLA®





technorap



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Rapido
 Monocomponente
 Spessori fino a 10 mm
 Ingelivo
 Scivolamento verticale nullo

ASPETTO

Polvere grigia

CONSERVAZIONE

6 mesi in luogo asciutto

CAMPI D'IMPIEGO

- Posa rapida in esterno e in interno, a parete e a pavimento, di ceramiche di ogni tipo anche di grande formato.
- Posa in sovrapposizione su vecchie ceramiche senza uso di primer.
- Indicato per pose che richiedono elevate prestazioni in tempi rapidi come: la posa in ambienti industriali, in piscina o in facciata.
- Posa di pietre naturali e marmi, purchè non sensibili all'acqua.
- Posa su massetti riscaldanti ad acqua.
- Incollaggio a punti e rasatura con annegamento di rete in fibra di vetro di pannelli isolanti in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia o di vetro, e sughero.

SUPPORTI

Intonaci cementizi, malte bastarde, intonaci a base gesso¹, massetti in anidrite¹, massetti cementizi, calcestruzzo, calcestruzzo elicoterato, vecchi pavimenti di ceramica, pavimenti resilienti perfettamente aderenti (esclusi rivestimenti in poliolefina)², cartongesso, linea RASOLASTIK, RASOGUM +.

¹ previa applicazione di PRIMER-T PLUS

² previa applicazione di PRIMER-101 PLUS

NATURA DEL PRODOTTO

TECHNORAP è costituito principalmente da cementi ad alta resistenza, cariche minerali silicio/quarzose selezionate, e da additivi specifici. Per ulteriori informazioni richiedere la scheda di sicurezza all'ufficio tecnico o scaricarla dal sito www.technokolla.it.

OPERAZIONI PRELIMINARI DI POSA

Nel caso di piccoli avvallamenti localizzati o di nidi di ghiaia nel caso di calcestruzzi è possibile fare una rasatura (max 5 mm di spessore) con TECHNORAP 4-6 h prima della posa. Per spessori superiori usare i rasanti RASO o GAP-R, rispettivamente 24 h e 6 h prima della posa.

collanti e adesivi



ACCESSORI CONSIGLIATI



437145

Mescolatore 1200



437148



437204

Martello di gomma bianca



437189

Spatola 28x12 cm
dente quadro 8 mm INOX



437200

Spatola 28x12 cm
dente quadro 10 mm INOX

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

TECHNORAP si impasta con 6 lt circa di acqua pulita per sacco (24±1%) sino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi; si consiglia di usare un trapano a bassa velocità (c.a 500 giri/min) poiché una velocità molto elevata ne riduce le caratteristiche meccaniche. Dopo un'attesa di 3-5 minuti rigirare brevemente il prodotto e cominciare la posa. Il prodotto così ottenuto si presenta come una pasta cremosa facilmente spatolabile ma con ottima tixotropia.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Con formati uguali o superiori a 900 cm² è consigliabile posare sempre in doppia spalmatura.

Non applicare su:

- legno, metallo
- vecchie piastrelle in esterno

Non applicare:

- a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C
- con spessori superiori a 10 mm

Usare TECHNORAP con TC-LASTIC (6,5 lt per sacco da 25 kg) classe C2 FT S2 nei seguenti casi:

- su vecchi pavimenti ceramici in esterno
- in facciata con piastrelle di formato > 2100 cm²
- su pavimenti riscaldati elettrici

CONSUMO

| | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spatola | 6x6 mm | 8x8 mm | 10x10 mm |
| Technorap | 3 Kg/m ² | 4 Kg/m ² | 5 Kg/m ² |

I consumi si riferiscono al solo uso della spatola e a sottofondi planari.

technorap

| DATI TECNICI | VALORE | REQUISITO | NORMA |
|--|------------------------------------|--------------------------|---------|
| Tempo di maturazione | 3 min | | |
| Tempo utile d'impiego | *30 min | | |
| Tempo aperto | *10 min | °10 min | EN 1346 |
| Tempo di pedonabilità | *Dopo 4-6 h | | |
| Attesa per sigillatura a pavimento | *Dopo 4-6 h | | |
| Attesa per sigillatura a rivestimento | *Dopo 2 h | | |
| Tempo di messa in esercizio | *Dopo 48 h (72 h vasche e piscine) | | |
| Scivolamento su parete verticale | ≤ 0,5 mm | °≤ 0,5 mm | EN 1308 |
| Adesione a 6 h | 0,9 N/mm ² | °> 0,5 N/mm ² | EN 1348 |
| Adesione iniziale a trazione | 1,7 N/mm ² | °≥ 1 N/mm ² | EN 1348 |
| Adesione a trazione dopo azione del calore | 1,2 N/mm ² | °≥ 1 N/mm ² | EN 1348 |
| Adesione a trazione dopo immersione in acqua | 1,3 N/mm ² | °≥ 1 N/mm ² | EN 1348 |
| Adesione dopo cicli gelo/disgelo | 1,1 N/mm ² | °≥ 1 N/mm ² | EN 1348 |

° secondo le norme "EN 12004"

* questi tempi sono riferiti ad una temperatura di 23°C-50% U.R. Sono più corti a temperature più elevate e più lunghi a temperature più basse

VOCE CAPITOLATO

I pavimenti ed i rivestimenti in ceramica dovranno essere posati con un collante in polvere a base cementizia di classe "C2FT secondo la normativa EN 12004" tipo TECHNORAP della TECHNOKOLLA che permetta uno spessore sino a 10 mm su sottofondi cementizi.

Technokolla raccomanda di prendere visione del documento "**note informative**" che integra e completa i contenuti di questa scheda. Il documento è scaricabile dal sito www.technokolla.it in formato pdf.

I consigli tecnico-applicativi presenti nelle schede tecniche o riportati verbalmente o per scritto dal nostro personale come assistenza al cliente sono frutto delle nostre attuali e migliori esperienze. Non potendo però intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull'esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l'utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro idoneità per l'uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Technokolla affinché possa essere accertata la loro idoneità. L'utilizzatore finale è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Per tanto, prima dell'impiego dei nostri prodotti, consigliamo di scaricare dal nostro sito www.technokolla.it la versione più aggiornata della scheda tecnica.



Sika Italia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Stabilimento di Sassuolo (MO): Via Radici in Piano 558, CAP 41049

Tel: +39 0536 809711 Fax: +39 0536 809729 www.technokolla.it