

tk-7000

07/19 188



TK-7000

Adesivo in pasta ad elevate prestazioni, pronto all'uso, per la posa in interno a pavimento e rivestimento e, in esterno a rivestimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo.

Ottima flessibilità.

Altamente resistente all'acqua.

collanti e adesivi

TECHNOKOLLA





5-35°C

30 min

3-8 mm

4 mm

tk-7000



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pronto all'uso
Utilizzabile a pavimento
Ottima flessibilità
Elevate prestazioni
Utilizzabile in esterno a parete
Alta resistenza all'acqua

ASPETTO

Pasta bianco

CONSERVAZIONE

12 mesi in luogo asciutto

CAMPI D'IMPIEGO

- Posa in interno, a parete ed a pavimento, di piastrelle ceramiche di ogni tipo di medio o piccolo formato.
- Posa in esterno solo a parete di piastrelle ceramiche di ogni tipo di medio o piccolo formato.
- Indicato per pose che richiedono elevata flessibilità come: la posa su cartongesso o su legno.
- Posa di pannelli isolanti in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia, lana di vetro, sughero su sottofondi assorbenti.
- Idoneo per la posa in ambienti umidi quali: bagni e docce collettive.

SUPPORTI

Intonaci a base gesso o cementizi, cartongesso, legno, malte bastarde, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, massetti in anidrite, massetti riscaldanti.

NATURA DEL PRODOTTO

TK-7000 è costituito principalmente da cementi ad alta resistenza, cariche minerali silicio/quarzose selezionate, e da additivi specifici.

Per ulteriori informazioni richiedere la scheda di sicurezza all'ufficio tecnico o scaricarla dal sito www.technokolla.it.

OPERAZIONI PRELIMINARI DI POSA

I supporti devono essere di caratteristiche conformi alla normativa vigente, in particolare deve essere perfettamente planare, solido, dimensionalmente stabile, privo di parti facilmente asportabili, stagionato, esente da contaminanti come sporco, olio, grasso, disarmante, lattime e efflorescenze.

I supporti non devono essere soggetti a ritiri successivi alla posa del prodotto, pertanto devono essere correttamente stagionati. Rispettare quanto previsto dalla normativa vigente.



A seconda delle condizioni del substrato e dei contaminanti da rimuovere dalla superficie, eseguire adeguate tecniche di preparazione, come abrasione meccanica o sabbiatura a secco, per rimuovere ogni traccia di materiali che potrebbero ridurre l'adesione del prodotto al substrato.

Le fessure nei substrati devono essere identificate e sigillate in modo appropriato, ad es. con resina epossidica REPAIR.

Nel caso di piccoli avvallamenti bisognerà ripristinare la planarità.

In questo caso utilizzare i rasanti RASO o GAP-R, rispettivamente 24h e 6h prima della posa.

Se il supporto è a base gesso si dovrà applicare una mano di PRIMER-T PLUS prima di rasare.

È molto importante verificare che non ci siano rimonte di umidità sulle pareti da piastrellare. In questo caso la posa sarà possibile solo dopo l'eliminazione della causa della presenza di acqua nel muro, e l'asportazione di eventuali efflorescenze saline.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

TK-7000 è pronto all'uso. È quindi sufficiente aprire il barattolo e rimescolare brevemente con la cazzuola prima dell'utilizzo. Il prodotto si presenta come una pasta cremosa facilmente spatolabile, ma con ottima tixotropia. Una volta terminata l'applicazione, il prodotto avanzato potrà essere conservato nel barattolo ben chiuso, per un successivo utilizzo.

APPLICAZIONE

La posa si effettua su collante fresco, esercitando un'adeguata pressione per assicurare il contatto con l'adesivo e quindi il perfetto incollaggio. Nel caso in cui si sia formata una pellicola superficiale, è necessario rimuovere lo strato di adesivo e sostituirlo con del materiale fresco.

Evitare l'applicazione alla luce solare diretta e / o in caso di forte vento / corrente d'aria.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Non applicare:

- non usare su superfici destinate a contenere acqua (vasche, piscine, ecc.)
- non incollare due materiali inassorbenti (es.: piastrella su piastrella)
- non posare Grés porcellanato di grande formato
- non usare su pavimenti soggetti a traffico pesante (muletti, carrelli elevatori, autovetture, camion, ecc.)
- non usare su pavimenti soggetti a rimonte di umidità
- non usare per posare a pavimento in esterno
- non applicare a temperature inferiori a 5 o superiori a 35°C
- non aggiungere niente al prodotto

CONSUMO

Spatola	3x3 mm	6x6 mm	8x8 mm
TK-7000	~ 2 kg/m ²	~ 3 kg/m ²	~ 4 kg/m ²

I consumi si riferiscono al solo uso della spatola e a sottofondi planari.

tk-7000

DATI TECNICI	VALORE	REQUISITO	NORMA
pH	~ 8,5		
Peso specifico	~ 1,7		
Tempo aperto	* 30 min	° 30 min	EN 1346
Tempo di aggiustabilità	* circa 50 min		
Attesa per sigillatura a rivestimento	* dopo 24 h		
Pedonabilità	* 36 - 48 h		
Messa in esercizio	* 7 gg		
Scivolamento su parete verticale	≤ 0,5 mm	° ≤ 0,5 mm	EN 1308
Adesione iniziale a taglio	~ 2,0 N/mm ²	° ≥ 1 N/mm ²	EN 1324
Adesione a taglio dopo azione del calore	~ 3,0 N/mm ²	° ≥ 1 N/mm ²	EN 1324
Adesione a taglio dopo immersione in acqua	~ 0,6 N/mm ²	° ≥ 0,5 N/mm ²	EN 1324
Adesione a temperature elevate	~ 1,6 N/mm ²	° ≥ 1 N/mm ²	EN 1324

° secondo le norme "EN 12004".

* questi tempi sono riferiti ad una temperatura di 23°C-50% U.R. Sono più corti a temperature più elevate e più lunghi a temperature più basse.

VOCE CAPITOLATO

I rivestimenti in ceramica dovranno essere posati con un collante in pasta pronto all'uso utilizzabile anche a pavimento e a rivestimento esterno conforme alla classe "D2TE secondo la normativa EN 12004 " tipo TK-7000 della TECHNOKOLLA che permetta la posa in ambienti umidi.

Technokolla raccomanda di prendere visione del documento "**note informative**" che integra e completa i contenuti di questa scheda. Il documento è scaricabile dal sito www.technokolla.it in formato pdf.

I consigli tecnico-applicativi presenti nelle schede tecniche o riportati verbalmente o per scritto dal nostro personale come assistenza al cliente sono frutto delle nostre attuali e migliori esperienze. Non potendo però intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull'esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l'utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro idoneità per l'uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Technokolla affinché possa essere accertata la loro idoneità. L'utilizzatore finale è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Per tanto, prima dell'impiego dei nostri prodotti, consigliamo di scaricare dal nostro sito www.technokolla.it la versione più aggiornata della scheda tecnica.



Sika Italia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Stabilimento di Sassuolo (MO): Via Radici in Piano 558, CAP 41049

Tel: +39 0536 809711 Fax: +39 0536 809729 www.technokolla.it